

ANTIDRIP CLEARCOAT UHS 2:1 es un barniz de alto contenido en sólidos y de gran facilidad de aplicación que destaca por sus propiedades anti descuelgue consiguiendo aplicaciones muy uniformes sobre todo en vertical. El acabado que obtenemos presenta un excelente brillo y nivelación haciéndolo ideal tanto para reparaciones parciales como completas.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílico 2K
Color:	Incoloro
Peso específico:	1,0 kg/l a 20°C
Viscosidad CF/4:	21" a 20°C Aplicación (100:50 vol)
Espesor film seco:	50-60 micras
Rendimiento:	9-10 m ² /l
Residuo seco:	54% ANTIDRIP CLEARCOAT UHS 2:1 54,5% Aplicación (100:50 vol)
VOC:	415 g/l ANTIDRIP CLEARCOAT UHS 2:1 410 g/l Aplicación (100:50 vol)

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

D28 Catalizador Barniz Lento
D28 Catalizador Barniz Estándar

E10 Disolvente Estándar
E11 Disolvente Lento

Tª (°C)	 		Disolvente Opcional
	Catalizador	Catalizador	
< 18	Estándar	Estándar	Estándar
18 - 25	Estándar	Estándar	Estándar / Lento
> 25	Estándar / Lento	Estándar / Lento	Estándar / Lento

J900 ANTIDRIP CLEARCOAT UHS 2:1

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Aplicar el ANTIDRIP CLEARCOAT UHS 2:1 sobre la base bicapa una vez transcurrido el tiempo de evaporación recomendado por el fabricante. Agitar antes de usar.

PROPORCIÓN MEZCLA

MÉTODO DE APLICACIÓN

2:1 UHS CLEAR COAT	A : B		S		20°C								
	2:1		21"		2 h								
Lento	100:50 volumen		21"		2 h								
Estándar	100:52 peso		F/4		2 h								
							mm	bar	cm				
							1,2-1,4	Max 2,5	15-20				
										2	5'-10'		
							HVLP	1,2-1,3	Max 2	10-15			

SECADO

20° C

60° C

IR - OC

										FLASH OFF	FULL BAKE
Lento	1h30'	5h	6h30'	8h	24h	Lento	30'	CLAROS	5'	10'	
Estándar	1h	4h30'	6h	7h	24h	Estándar	30'	OSCUROS	4'	8'	
								METALIZADOS	5'	10'	

OBSERVACIONES

La humedad altera los componentes del barniz y por lo tanto el equipo de aplicación debe estar absolutamente seco.

Cerrar inmediatamente el envase de catalizador después de su utilización.

En condiciones de humedad relativa superior al 70% y/o temperaturas inferiores a +10°C se recomienda secado a 60°C.

J900 ANTIDRIP CLEARCOAT UHS 2:1

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

9 meses en embalaje original no abierto.